

LAC DE EXTERIOR PENTRU LEMN „TIFEL EXTRA N”

- diluabil cu apă
- lucios, semimat, mat

PREZENTARE

Lacul de exterior pentru lemn este realizat pe bază de rășini acrilice și poliuretanică în dispersie apoasă cu aditivi specifici pentru aderență, întindere, hidrofobicizare, blocrezistență și protectori UV .

Produsul este destinat lacuirii lemnului expus în condiții de exterior: uși și geamuri din lemn din diverse esențe(rășinos, meranti, stejar) mobilier de grădină, cabane de lemn, garduri din lemn etc.

DATE TEHNICE

Aspect produs	- lichid omogen opalescent
Timpul de scurgere Ø8mm, 20°C, sec	- minim 25
Conținut în substanțe nevolatile%, minim	- 36± 0,5
Conținut în substanțe volatile(apă)%, maxim	- 64
Uscare la 20°C, umiditate relativă max. 75%	
- pentru șlefuire, ore	- minim 4
- pentru manipulare, ore	- 6-8
Rezistența peliculei la cicluri de îmbătrânire accelerată	- Expunere 21 cicluri -fără modificări de peliculă
Rezistența peliculei la acțiunea razelor UV	- Expunere 1000 ore - fără modificări de culoare și peliculă

APLICAREA

Produsul se aplică pe suprafețe de lemn, șlefuite cu abraziv granulație minim 120 și tratate în prealabil cu impregnant TIFEL.

Aplicarea se face prin :

- pensulare (nu necesită diluare) – consum mediu 110÷130 g/m²/strat
- pulverizare – consum mediu 150÷180 g/m²/strat

Condiții de aplicare

Temperatură mediu 18÷30°C

Umiditate mediu max. 75%

Aplicarea se poate face în minim 2 straturi. Șlefuirea între straturi se face cu abraziv granulație 280-320.

Ustensilele de lucru se spală cu apă imediat după utilizare.

Reperetele lacuite nu se expun la contact direct cu apă minim 10 zile după lacuire

LIVRARE

Lacul de exterior pentru lemn „TIFEL EXTRA N” se livrează în ambalaje din material plastic de 2,4,8,16 kg.

DEPOZITARE

Produsul se depozitează în spații închise, la temperatura de peste 0°C.

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C, produsul îngheață și devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 6 luni în ambalaj închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.