



# MŰSZAKI ADATLAP

## BELTÉRI „LAVATIF” FEHÉR FALFESTÉK

### 1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

1.1. A TIFEL „LAVATIF” beltéri falfesték vízzel oldható, akrilikus gyanta alapú termék. Falak, vakolt felületek, betonok, gipszfelületek beltéri festésére ajánlott. A „LAVATIF” festék egy esztétikus megjelenésű, selymes, páraáteresztő réteget alkot. Teljes megszáradása után moshatóvá válik és ellenáll a nedves törlésnek.

1.2. Fontosabb jellemzői:

- szín: fehér
- jó páraáteresztő képességgel rendelkezik.

### 2. MŰSZAKI ADATOK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A termék megjelenése	homogén, stabil fehér folyadék
2.	Folyási idő, Ø= 8 mm-es kupában, 20°C-on	min. 30 mp
3.	Száradási idő 20°C-on	2-3 óra
4.	Nem illó anyagtartalom	min. 62%
5.	Illó (víz) anyagtartalom	max. 38%
6.	Sűrűség 21°C-on	1,60±0,02

### 3. A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A festék felvitele előtt a felületet kellőképpen előkészítik: lekefélik, portalanítják, kijavítják stb. Az alapréteg száraz és piszok-, penész-, rozsdá- valamint olajmentes kell legyen. Ugyanakkor eltávolítják a rajta levő lehámló anyagfelesleget is. Abban az esetben ha az alaprétegen gombával-, baktériumokkal- vagy algákkal való fertőzést észlelünk, a festék felvitele előtt a felületet kötelező módon sajátos gomba-, baktérium- valamint algaölő szerekkel kell kezelni.

Az előkészített alapfelületet a festék felvitele előtt mélyalapozóval kezelik. Ha a megfestendő felület előzőleg már le volt festve vízbázisú festékekkel, ajánlott ennek a karbantartása nedves törlés segítségével.

### 4. A TERMÉK FELHORDÁSA

A termék festőhengerrel vagy szórással vihető fel a felületre. A felhordás előtt a festéket jól összekavarják az eredeti csomagolásban. A festék hígítható max. 5% vízzel.

Amennyiben a festéket festőhengerrel viszik fel a felületre, egy jó minőség biztosítása érdekében a következő lépéseket kell követni:

- első réteg: mélyalapzó felvitele – száradási idő 24 óra;
- második és harmadik réteg: TIFEL beltéri Lavatif falfesték;

Ha a festéket szórópisztollyal viszik fel a felületre, az optimális festékmennyiség felvitele érdekében a festéket a szórópisztoly nyomásától függően vízzel hígítják. Nagy nyomásnál nem szükséges hígítás.

A termék nem bocsát ki ártalmas anyagokat, nem szennyező és a használatához nem szükségesek különleges óvintézkedések.

### 5. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A környezet hőmérséklete	> 12°C
2.	Felvitt rétegek száma	2-3
3.	A felvitt rétegek közötti száradási idő	kb. 2 óra
4.	Sajátos fogyasztás, a felfelület tulajdonságai függvényében	5-7 m <sup>2</sup> /kg/réteg
5.	A szerszámok tisztítása	vízzel való mosással
6.	A lefestett felület karbantartása	nedves törléssel, a festék felvitelétől számított 3 hét után

### 6. KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS

A TIFEL beltéri Lavatif falfestéket zárt műanyag vedrekben szállítják.

A szállítás fedett szállítókokcsikban, 0°C feletti hőmérsékleten történik.

### 7. RAKTÁROZÁS - A raktározás zárt helyiségekben, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten történik.

**FIGYELEM:** 0°C alatt a termékek megfagynak és használhatatlanná válnak.

### 8. SZAVATOSSÁGI IDŐ

Zárt csomagolásban a termék szavatossági ideje 1 év, az előírt tárolási feltételek mellett.