



MŰSZAKI ADATLAP

EXTRA PARKET TALAKK ALAPOZÓ

1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

1.1. A TIFEL EXTRA szintelen parkettlakalapot akrilikus gyanta alapján állítják elő, mely tapadáshoz, csiszoláshoz és nyújtáshoz szükséges sajátos adalékanyagokat tartalmaz. A terméket a parketta végső kezelésénél első réteggént viszik fel.

1.2. Fontosabb jellemzői:

- biztosítja a pórusok nagyon jó betöltését;
- lehetőséget nyújt egy jó minőségű, kézi vagy mechanikus csiszolásra;
- biztosítja a jó tapadást az aljzathoz;
- biztosítja az áttetszőséget;
- megtartja a fa természetes színét.

2. MŰSZAKI ADATOK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A termék megjelenése	tejszerű, homogén folyadék
2.	Folyási idő, ISO 2431 szerinti 4-es kupában	40-50 sec
3.	Nem illó anyagtartalom	min. 36%
4.	Illó (víz) anyagtartalom	max. 64%
5.	Csiszoláshoz szükséges száradási idő 20°C-on	4 óra

3. A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületet a termék felhordása szükség szerű megtisztítani a zsír- és olajnyomoktól, a régi rétegeket kellőképpen eltávolítani lekaparással/csiszolással, majd portalanítani a felületet.

4. A TERMÉK FELHORDÁSA

A felhordás hígítás nélkül, ecsettel vagy egy különleges, parkettre tervezett hengerrel történik. Felhordás előtt a terméket nagyon jól összekavarják az eredeti csomagolásban.

5. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A környezet hőmérséklete	18-30°C
2.	A környezet nedvességtartalma	max. 75%
3.	A felület nedvességtartalma	max. 12%
4.	Sajátos fogyasztás	120-150 g/m ² /réteg
5.	A szerszámok tisztítása	vízzel való mosással, max. 20 perccel a használat után

6. AZ ALAPOZOTT FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE A LAKKOZÁSHOZ

Az alapozó rétegre az SC TIFEL SRL cég által gyártott, fényes vagy matt „EXTRA” parkettalakkot visznek fel (2 rétegben). A lakk felvitele előtt a az alapozott felületet nagyon jól lecsiszolják 180-240-es finomságú csiszolópapírral, majd portalanítják.

7. KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS

A TIFEL Extra parkettalakk alapozót 2,4,8 és 16 kg-os műanyag tartályokban szállítják. A szállítás fedett szállítóautókban, 0°C feletti hőmérsékleten történik.

8. RAKTÁROZÁS - A raktározás zárt helységeken, 5°C feletti hőmérsékleten történik.

FIGYELEM: 0°C alatt a termékek megfagynak és használhatatlanná válnak.

9. SZAVATOSSÁGI IDŐ

Zárt csomagolásban a termék szavatossági ideje 12 hónap, az előírt tárolási feltételek mellett.