

ADEZIVI TIFEL PENTRU LEMN

PREZENTARE

Adezivii pentru lemn sunt dispersii de polivinil acetat, cu un coloid protector având adausuri pentru stabilizare, conservare, umezire etc. care asigură durabilitate și performanțe superioare de lipire.

Tipurile de adezivi fabricate sunt D2 și D3 conform normelor DIN EN 204.

Produsele se utilizează în industria mobilei, tâmplăriei de orice fel, pentru încheierea lemnului masiv, plăci aglomerate, plăci fibro-lemnoase, mese, scaune etc.

DATE TEHNICE

	D2	D3
Aspect produs	- dispersie omogenă fără impurități și depuneri	
Conținut în substanță nevolatilă%, min	- 50	- 50
Conținut în substanță volatilă(apă)%, max	- 50	- 50
Vâscozitatea la 20°C; CP(SP6)	- 6000÷12000	-12000±3000
Densitate la 20°C g/cm ³	- 1,08 – 1,10	
Timp de uscare (fază deschisă),minute	- 15 – 20	-10-15
Rezistență încheierii la forfecare min.	după 24 ore	
N/mm ² , med	- 9	- 9
Valoare pH	-5±0,5	-3,15±0,35

APLICARE

Înainte de aplicare, adezivul se omogenizează în ambalajul original.

Pe suprafețele lemnoase adezivul se aplică manual cu ajutorul unui recipient din material plastic, prevăzut cu tub prelungitor, sau cu ajutorul unei spatule dozatoare, în partea centrală a îmbinărilor, astfel încât prin presare să nu apară scurgeri.

Suprafețele ce se îmbină trebuie să fie lipsite de impurități. Temperatura de lucru se recomandă a fi minim 15°C.

Consumul specific g/m² 150-200.

Adezivul D3 se poate aplica și prin presare la cald, la temperaturi cuprinse între 60÷80 °C.

LIVRARE

Adezivii TIFEL se livrează în ambalaje din material plastic de 2,4,8 și 18 kg.

DEPOZITAREA

Adezivii TIFEL se depozitează în spații închise, acoperite la temperaturi de +5°C.

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C produsele îngheață și devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILITATE: Termenul de valabilitate este de 12 luni în ambalajul original închis.