



MŰSZAKI ADATLAP

KÜLTÉRI (HOMLOKZAT) FESTÉK

1. ÁLTALÁNOSÁGOK

1.1. A TIFEL homlokzatfestéket vizes diszperzióban levő VAE kopolimérek, pigmentek, töltőanyagok és sajátos adalékanyagok alapján állítják elő. A termék a kültéri falak, vakolt felületek, betonok, stb. festésére ajánlott, de alkalmazható beltéri festésre is.

1.2. Fontosabb jellemzői:

- szín: fehér
- esztétikus megjelenésű
- a lefestett rétegek tartósak, időben nem változik a réteg színe vagy kinézete
- jó fedőképességgel rendelkezik
- tökéletesen ellenáll a szélsőséges időjárásnak, napsugárzásnak, hőmérséklet-változásnak, nedvességnek.
- jó páraáteresztő képességgel rendelkezik.

2. MŰSZAKI ADATOK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A termék megjelenése	homogén, stabil diszperzió
2.	Szín	színtartella vagy kérés alapján kevert árnyalatok
3.	Folyási idő, Ø= 8 mm-es Ford kupában, 20°C-on	min. 30 sec
4.	Száradási idő 20°C-on	2-3 óra
5.	Nem illó anyagtartalom	min. 64%
6.	Illó (víz) anyagtartalom	max. 36%
7.	Sűrűség 21°C-on	1,60±0,02

3. A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A festék felvitele előtt a felületet kellőképpen előkészítik: lekefelik, portalanítyják, kijavítják stb. Az alapréteg száraz és piszkos-, penész-, rozsdá- valamint olajmentes kell legyen. Ugyanakkor eltávolítják a rajta levő lehámló anyagfelesleget is. Abban az esetben ha az alaprétegen gombával-, baktériumokkal- vagy algákkal való fertőzést észlelünk, a festék felvitele előtt a felületet kötelező módon sajátos gomba-, baktérium- valamint algáölő szerekkel kell kezelni.

Az előkészített alapfelületet a festék felvitele előtt mélyalapozóval kezelik. Ha a megfestendő felület előzőleg már le volt festve vízbázisú festékekkel, ajánlott ennek a karbantartása nedves törlés segítségével.

4. A TERMÉK FELHORDÁSA

A termék festőhengerrel vagy szórással vihető fel a felületre. A felhordás előtt a festéket jól összekavarják az eredeti csomagolásban. A festék hígítható max. 5% vízzel.

Amennyiben a festéket festőhengerrel viszik fel a felületre, egy jó minőség biztosítása érdekében a következő lépéseket kell követni:

- első réteg: mélyalapzó felvitele
- második és harmadik réteg: TIFEL kültéri falfesték.

Ha a festéket szórópisztollyal viszik fel a felületre, nagy nyomásnál nem szükséges vízzel való hígítás. Ebben az esetben elegendő egy réteg felvitele.

A termék nem bocsát ki ártalmas anyagokat, nem szennyező és a használatához nem szükségesek különleges óvintézkedések.

5. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A környezet hőmérséklete	> 8°C
2.	Felvitt rétegek száma: - festőhengerrel való felvitel esetén - szórás esetén, nagy nyomásnál	2-3 1
3.	A felvitt rétegek közötti száradási idő	kb. 2 óra
4.	Sajátos fogyasztás, a fafelület tulajdonságai függvényében: - festőhengerrel való felvitel esetén - szórás esetén, nagy nyomásnál	180-200 g/m ² /réteg 350 g/m ² – egy réteg
5.	A szerszámok tisztítása	vízzel való mosással
6.	A lefestett felület karbantartása	nedves törléssel, a festék felvitelétől számított 3 hét után



MŰSZAKI ADATLAP

6. KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS

A TIFEL kültéri falfestéket zárt műanyag vedrekben szállítják.

A szállítás fedett szállítókocsikban, 0°C feletti hőmérsékleten történik.

7. RAKTÁROZÁS - A raktározás zárt helységekben, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten történik.

FIGYELEM: 0°C alatt a termékek megfagynak és használhatatlanná válnak.

8. SZAVATOSSÁGI IDŐ

Zárt csomagolásban a termék szavatossági ideje 1 év, az előírt tárolási feltételek mellett.