



MŰSZAKI ADATLAP

EXTRA PARKET TALAKK – fényes, matt

1. ÁLTALÁNOS SÁGOK

1.1. A TIFEL extra parkettalakkot poliuretán gyanta alapján állítják elő. A fapadlók, a parketta, az intenzív forgalomnak kitett padlózat és olyan fatárgyak esetében használják, ahol a felvitt lakkréteg sajátos szilárdsággal és ellenállással kell rendelkezzen.

1.2. Kiváló minőségű lakk, fontosabb jellemzői:

- fényesség;
- esztétikus megjelenési forma;
- jó szilárdság és rugalmasság;
- vízzel szembeni ellenállás.

2. MŰSZAKI ADATOK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A termék megjelenése	tejszerű, rózsaszín homogén folyadék
2.	Folyási idő, Ø= 8 mm-es kupában, 20°C-on	8-15 sec
3.	Nem illó anyagtartalom	min. 30%
4.	Illó (víz) anyagtartalom	max. 70%
5.	A réteg kinézete	átlátszó (fényes vagy matt)
6.	E típusú száradási idő 20°C-on	12 óra
7.	Perso. rugalmasság	min. 220 sec
8.	Vízzel szembeni stabilitás	jó

3. A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fafelület (parketta, padlózat) előkészítése befolyásolja a felvitt lakk védelmi képességét és egy minőségi lakkréteg kialakulását. Az olaj-, zsír- és egyéb piszokfoltokat egy leellenőrzött tisztítási módszerrel eltávolítják, majd a felületet alaposan lecsiszolják és portalanítják.

4. A TERMÉK FELHORDÁSA

A terméket ecsettel vagy festőhengerrel viszik fel a felületre. A lakkot nem hígítják.

5. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A környezet hőmérséklete	18-30°C
2.	A környezet nedvességtartalma	max. 75%
3.	Felvitt rétegek száma - Az első réteg után csiszolópapírral lecsiszolják, majd portalanítják a fafelületet, majd ráteszik a második réteg lakkot - A második és harmadik réteg között nem kötelező a csiszolás	3
4.	Első réteg száradási ideje	min. 6 óra
5.	A lakkozott felület igénybeviteléhez szükséges idő Javasolt hogy a lakkozást követő első 7 napon a lakkozott fafelület ne legyen letakarva	min. 24 óra
6.	Sajátos fogyasztás, a fafelület tulajdonságai függvényében Sajátos fogyasztás a bútoringatlanban, szórással	6-7 m ² /kg 130-150 g/m ² /réteg
7.	A szerszámok tisztítása	vízzel való mosással

6. KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS

A TIFEL Extra parkettalakkot 2,4,8 és 16 kg-os műanyag tartályokban szállítják.

A szállítás fedett szállítókocsikban, 0°C feletti hőmérsékleten történik.

7. RAKTÁROZÁS - A raktározás zárt helységeken, 5°C feletti hőmérsékleten történik.

FIGYELEM: 0°C alatt a termékek megfagynak és használhatatlanná válnak.

8. SZAVATOSSÁGI IDŐ

Zárt csomagolásban a termék szavatossági ideje 12 hónap, az előírt tárolási feltételek mellett.