



MŰSZAKI ADATLAP

KLARGRUND ALAPOZÓ

1. ÁLTALÁNOSÁGOK

1.1. A TIFEL Klargrund szintelen parkettlakalapot akrilikus gyanta alapján állítják elő, mely tapadáshoz, csiszoláshoz és nyújtáshoz szükséges sajátos adalékanyagokat tartalmaz. A terméket bútor, parketta és más fafelületek végső kezelésénél első réteggént viszik fel.

1.2. Fontosabb jellemzői:

- biztosítja a pórusok nagyon jó betöltését;
- lehetőséget nyújt egy jó minőségű, kézi vagy mechanikus csiszolásra;
- biztosítja a jó tapadást az aljzathoz;
- biztosítja az áttetszőséget;
- megtartja a fa természetes színét.

2. MŰSZAKI ADATOK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A termék megjelenése	Homogén, opálfényű folyadék
2.	Folyási idő, ISO 2431 szerinti 4-es kupában, 23°C-on	30 sec
3.	Nem illó anyagtartalom	33%±1%
4.	Illó (víz) anyagtartalom	67%
5.	Csiszoláshoz szükséges száradási idő 20°C-on	1 óra

3. A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületet a termék felhordása előtt lecsiszolják min. 2 granulációs (80, 120) csiszolópapírral, majd portalanítyák. Ajánlott az első lecsiszolt réteg után a felület benedvesítése (ahol ez lehetséges).

4. A TERMÉK FELHORDÁSA

A felhordás hígítás nélkül, szórópisztollyal vagy ecsettel történik. Max. 8% vízzel hígítható. Felhordás előtt a terméket nagyon jól összekavarják az eredeti csomagolásban.

5. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A környezet és a termék hőmérséklete	18-30°C
2.	A környezet nedvességtartalma	max. 75%
3.	A felület nedvességtartalma	max. 12%
4.	Sajátos fogyasztás	130-150 g/m ² /réteg
5.	A szerszámok tisztítása	vízzel való mosással, max. 20 perccel a használat után

6. AZ ALAPOZOTT FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE A LAKKOZÁSHOZ

Az alapozó rétegre a TIFEL cég által gyártott, fényes, selyemfényű vagy matt bútor - vagy parkettalakkot visznek fel. Világos pórusú felületek esetében javasolt 1 réteg, sötét pórusú felületek esetében pedig 2 réteg felvitele.

7. KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS

A TIFEL Klargrund alapozót 2,4,8 és 16 kg-os műanyag tartályokban szállítják. A szállítás fedett szállítókocsikban, 0°C feletti hőmérsékleten történik.

8. RAKTÁROZÁS - A raktározás zárt helységeken, 5°C feletti hőmérsékleten történik.

FIGYELEM: 0°C alatt a termékek megfagynak és használhatatlanná válnak.

9. SZAVATOSSÁGI IDŐ

Zárt csomagolásban a termék szavatossági ideje 12 hónap, az előírt tárolási feltételek mellett.