



MŰSZAKI ADATLAP

LACPROTECT – védőlakk

1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

A TIFEL „LacProtect” védőlakkot vízes diszperzióban levő akrilikus gyanta és hidrófob viaszok alapján állítják elő. A Tifel lakkokkal kezelt, kültéri és beltéri fafelületek (parketta, ajtók, ablakok, bútorzat) karbantartására ajánlott. Felfrissíti és újszerű kinézetet ad a használt fafelületeknek, visszaadja ezek eredeti ragyogását és védi a felületeket a kopás ellen.

2. MŰSZAKI ADATOK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A termék megjelenése	tejszerű, homogén folyadék
2.	Folyási idő, ISO 2431 4-es kupában, 23°C-on	11 mp
3.	Nem illó anyagtartalom	min. 19%
4.	Illó (víz) anyagtartalom	max. 81%
5.	Száradási idő 20°C-on, 75%-os relatív nedvességben - tappintásra - használatra	1 óra 24 óra
6.	PH	7,5±0,5
7.	Sűrűség	1,01 g/cm ³

3. A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A már lakkozott fafelület jól le kell tisztítani és portalanítani.

4. A TERMÉK FELHORDÁSA

A lakkot egy rétegben, egyenletesen, textília szivacs vagy lakkhenger segítségével viszik fel a megmunkálendő felületre, a fa erezetét követő hosszanti mozdulatokkal. Használat előtt a terméket jól összekeverik az eredeti csomagolásban.

5. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Ssz.	A jellemző megnevezése	A jellemző értéke
1.	A környezet hőmérséklete	18-30°C
2.	A környezet nedvességtartalma	max. 75%
6.	Sajátos fogyasztás, a fafelület tulajdonságai függvényében	max. 70 gr/m ²
7.	A szerszámok tisztítása	vízzel való mosással, mindjárt a használat után

6. KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS

A TIFEL LacProtect védőlakkot 0.75, 1, 2 és 4 kg-os műanyag tartályokban szállítják. A szállítás fedett szállítókokcsikban, 0°C feletti hőmérsékleten történik.

7. RAKTÁROZÁS - A raktározás zárt helységekből, 5°C feletti hőmérsékleten történik.

FIGYELEM: 0°C alatt a termékek megfagynak és használhatatlanná válnak.

8. SZAVATOSSÁGI IDŐ

Zárt csomagolásban a termék szavatossági ideje 12 hónap, az előírt tárolási feltételek mellett.